

**Modelo:** TB-10 TECH**Fabricante:** Tejas Borja**Localidad:** Llíria (Valencia, España)**Tipología:** Teja cerámica mixta**Usos:** Cubiertas inclinadas**Disposición:** Se instala a junta continua de izquierda a derecha**Fijación:** Se recomienda la instalación en seco mediante fijaciones mecánicas: clavado, espuma, polímeros, según CTE.**Instalación:** Se realizará fijándose sobre rastreles o sistemas que aseguren una correcta ventilación bajo teja**Características TB-10 TECH:**

Largo:	475 mm
Ancho:	282 mm
Peso:	3,45 Kg/Teja
Peso / m2:	35,54 Kg/m2
Longitud útil (Paso de rastrel) VARIABLE:	385 - 405 mm
Ancho útil:	232 mm
Pendiente mínima recomendada: *	*19%-10,5° 22%-12°
Unidades / m2:	10,3 Uds.
Unidades / ml alero:	4,5 Uds.
ml rastrel x m2:	2,53 Uds.
Pedido mínimo:**	6 tejas
Datos palé:	210 Uds. 747 Kg.

Las características certificadas por la marca NF Tejas de tierra cocida son conformes a las exigencias de la norma NF-FP EN 1304: el aspecto, las características geométricas, la resistencia a la ruptura por flexión, la impermeabilidad (clase 1, la resistencia al hielo según la norma NF EN 539-2 para todos los productos fabricados en pasta roja. AFNOR Certification: 11 rue Francis de Pressensé // 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX //www.marque-nf.com

Valores aproximados: si la colocación es sobre rastreles, será necesario determinar la longitud útil en obra. Se deberá instalar cumpliendo la norma UNE-136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del $\pm 2\%$ según UNE-EN 1024.

* En zona 1, de situación protegida, se deberá colocar a tresbolillo con lámina impermeable y paso de rastrel de 395 mm, en un faldón de hasta 6,5 m. consultar tabla de pendientes mínimas en función de la longitud del tejado y del área geográfica (Norma UNE-136020).

** Las tejas están sujetas a pedido mínimo y deben ser múltiplos del mismo.

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES					ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
Resistencia a flexión	Cumple	VALOR MÍNIMO		≥ 1500 N	EN 538	EN 1304:2014
Comportamiento al fuego exterior	Se considera que cumple los requisitos					
Reacción al fuego exterior	Broof					
	A1					
Impermeabilidad	Conforme a la categoría	1	VALOR MEDIO	VALOR INDIVIDUAL	EN 539-1	
	Método de ensayo	1	≤ 0,5	≤ 0,6		
			(cm³/cm²+día)	(cm³/cm²+día)		
Dimensión y tolerancias dimensionales	Cumple					
Durabilidad (resistencia a la helada)	Método de ensayo	E			EN 539-2	
	Nivel	1	≥ 150	ciclos		

Acabados aplicables: NATURE: Roja, Rojo Musgo, Fosca, Manoir, Lamalou. MONOCOLOR: Chocolate, Graphite. CENTENARIA, Tierra. BORJAJET: Entrepins, Irati. BORJADECOR: Verde, Azul Cobalto, Mocca.

CONSULTE LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LA FICHA EN LA WEB.